

Сейфити ПЛЮС ЭЛАСТ (КР) СТО 82564502-23.99.12.110-001-2023

Описание:	Мембраны рулонные основные битумно-полимерные наплавляемые для гидроизоляции крыш, подземных частей зданий и сооружений и междуэтажных перекрытий.
Состав:	Битум, модифицированный полимером СБС, минеральный наполнитель, технологические добавки; Э - основа из полиэфирного полотна; Х - основа из стеклохолста; П - полимерная термочувствительная пленка; К - крупнозернистая посыпка из крашеного базальта для защиты от УФ лучей.
Применение:	Укладку материала осуществлять методом наплавления. При уклоне крыши более 20° требуется дополнительная механическая фиксация в торцевых швах или переброс через конек на ≥500 мм. Температура применения ≥-10°C. Работы выполнять в соответствии с инструкциями ГК ТЕГОЛА для кровли и гидроизоляции.
Эксплуатация:	Осуществлять в соответствии с Руководством ГК ТЕГОЛА по эксплуатации и ремонту кровли из рулонных материалов Сейфити.

МАРКИРОВКА	ЭПП	ЭКП	
-------------------	------------	------------	--

РАЗМЕРЫ		<i>tol.</i>					
Толщина	EN 1849-1	мм	-	-	-	-	± 5%
Масса на единицу площади	EN 1849-1	кг/м²	3,0	4,0	3,5	4,5	± 10%
Длина	EN 1848-1	м	10			+ 1%	
Ширина	EN 1848-1	м	1			+ 1%	
Прямолинейность	EN 1848-1	мм/10м	<20			-	

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА *tol.*

Видимые дефекты	EN 1850-1	визуально	нет		-		
Разрывная сила при растяжении в прод./попер. направлении	EN 12311-1	Н/5см	450/250		± 20%		
Максимальное удлинение в прод./попер. направлении	EN 12311-1	%	40		- 15		
Сопrotивление раздиру стержнем гвоздя	EN 12310-1	Н	>100		-		
Прочность на сдвиг клеевого соединения	EN 12317-1	Н/5см	400/200		± 20%		
Сопrotивление динамическому продавливанию (метод А)	EN 12691	мм	>500		-		
Сопrotивление статическому продавливанию (метод А)	EN 12730	кг	>10		-		
Изменение линейных размеров в вдоль/поперек (метод А)	EN 1107-1	%	<0,5		-		
Гибкость при пониженных температурах	EN 1109	°C	<-10		-		
Теплостойкость	EN 1110	°C	>100		-		
Водонепроницаемость (метод В) в течение 24 часов в течение 2 часов	EN 1928	кПа	>100		>60		-
			>150				
Коэффициент сопротивления паропрооницанию	EN 1931	μ	>20000		-		
Теплостойкость, после термического старения	EN 1296 / EN 1110	°C	>100		-		
Водонепроницаемость после воздействия химических веществ	EN 1847 / EN 1928	кПа	>100 за 24 ч		>60		-
			>150 за 2 ч				
Адгезия гранул посыпки	ASTM D4977 EN 12039	гр %	-		1,5		± 0,5
			-		15		± 5

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Огнестойкость	EN 13501-5	Класс	F Roof	
Горючесть	EN 13501-1 / ГОСТ 30244	Класс	F Г4	

УПАКОВКА

Тип упаковки поддона	Термоусадочный пакет с защитой от УФ				
Количество рулонов на поддоне	30	25	28	23	-
Количество квадратных метров на поддоне	300	250	280	230	-
Вес поддона, кг	925	1025	1005	1060	-

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА (согласно ГОСТ 30547 и ГОСТ 32805)

Гидроизоляция		Кровля	При многослойной системе			При однослойной системе	
Напорная вода	Ненапорная вода	Все типы	Нижний или промежут. слой	Верхний слой		Без защиты от УФ	С защитой от УФ
				Без защиты от УФ	С защитой от УФ		
ЭПП 4,0 кг	ЭПП	✓	ЭПП	ЭПП	ЭКП	-	-

Безопасность: Материал без асбеста, смол и опасных веществ. Относится к 4 классу по степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007 и не представляет опасности для человека и экологии. Не относится к опасным грузам по ГОСТ 19433.

Хранение: Хранить вертикально на складе, вдали от источников тепла. Допускается хранение в заводской упаковке на открытом складе до 14 суток, при этом рекомендуется выполнить вертикальные надрезы термоусадочного пакета с каждой стороны поддона. Перед применением в условиях отрицательных температур выдержать в тепле при +15°C в течение 24 часов.

Другое: Производитель имеет право вносить изменения в технические показатели без предварительного уведомления.

SAFETY

Tegola Canadese SpA, via dell'Industria 21 31029 Vittorio V.to Italy
www.safetymembrane.com

