

Holzer Silikatgrund
Хольцер Силикат грунт**Особенности:**

- ✓ снижает расход красок
- ✓ укрепляет основания
- ✓ разбавитель для силикатных красок
- ✓ для силикатных красок



Описание	Водный раствор силиката калия. Не содержит органических растворителей.
Область применения	Предназначен для выравнивания впитывающей способности и укрепления пористых минеральных оснований перед окрашиванием силикатными красками. В качестве разбавителя для краски Holzer Silikat Fassadenfarbe. Для наружных и внутренних работ.
Пригодные основания	Бетонные в возрасте не моложе 28 суток, декоративные минеральные тонкослойные штукатурки в возрасте старше 3 суток, кирпичные кладки не моложе 28 суток, цементные или цементно-известковые штукатурки в возрасте 14 суток и старше, другие минеральные основания в проектом возрасте, ранее окрашенные силикатными красками прочные поверхности. Не подходит для поверхностей с высолами или пораженных плесенью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвет	Бесцветный
Расход на один слой	100-280 мл/м ² в зависимости от характеристик поверхности.
Состав	Водный раствор силиката калия, модификаторы, функциональные добавки
Температура применения	от +8 до +30 °С
Температура эксплуатации	-50 до +70 °С
pH	Около 11
Плотность	около 1,05 г/см ³
Разбавитель	Вода

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения

точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте

Предварительная подготовка поверхности

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность должна быть сухой чистой и прочной, без отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Непрочные водно-дисперсионные краски, минеральные штукатурки необходимо удалить полностью. Поверхности, загрязненные маслами, жирами и другими промышленными отходами, очистить механически или с применением специальных средств.

Условия при работе: Температура основания, воздуха и грунта перед применением должна быть не менее от +8°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%. Не наносить на замерзшее основание. Не работать под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре или тумане.

Подготовка материала

Непосредственно перед применением продукт перемешать встряхиванием в закрытой упаковке.

Нанесение

Наносить на подготовленную поверхность кистью, щеткой, валиком без наплывов.

Очистка инструмента: Малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые канистры 10 л

Транспортирование и хранение

Транспортировать при температуре выше +5 °С. Хранить при температуре от +5 °С до +40 °С, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Безопасность

Материал является щелочным. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания в глаза и на кожу. При необходимости обратиться к врачу. Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Утилизация

Остатки грунта не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом помимо технического описания следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.