BARRIER SD150

НЕПРОНИЦАЕМАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, Sd > 145 m

190 g/m²

CE EN 13984

A Önorm B3667 DS | CH SIA 232 V.v.u. | D ZVDH Ds | F DTU 31.2 pare-va-peur | I UNI 11470 B/R2

AUS AS/NZS 4200.1 Class 1 | USA IRC Class 1 | 3,2 m

EXTRALARGE

Имеется модификация 3,2 м. Идеально подходит для гидроизоляции перекрытий.

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Благодаря прозрачности мембрана устанавливается прямо на основание.

ЗАВОДСКОЕ СЛОЖЕНИЕ

Модификация 3,2 м поставляется сложенной в рулонах для облегчения хранения и экономии места.

СТРУКТУРА

один слой
функциональная пленка из PE

АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. N°	описание	плотность (г/м²)	кл. край	кл. край [м]	H [м]	L [м]	A [м²]	*H [ft]*	*L [ft]*	*A [ft²]*	
BAR150	BARRIER SD150	190	-	1,5 x 25	1,5	25	37,5	*5*	*82*	*404*	52
BAR15032	BARRIER SD150 3,2 м	190	-	1 x 25	3,2	25	80	*11*	*82*	*861*	52

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Прозрачность материала позволяет легко находить колонны при укладке непосредственно на перекрытие.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Материал, выпускаемый из полиэтилена методом экструзии, нашел широкое применение — от временной защиты строительных площадок до использования в качестве пароизоляции в слоистых покрытиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	*значение*
Плотность	EN 1849-2	190 г/м^2	*0.62 oz/ft^2*
Толщина	EN 1849-2	0,2 мм	*8 mil*
Паропроницаемость (Sd)[1]	EN 1931	> 145 м	*0.024 US perm*
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-2	> 206 / 180 N/50 мм	*> 24 / 21 lb/in*
Удлинение MD/CD[1]	EN 12311-2	480 / 540 %	-
Сопротивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	> 147 / 165 N	*> 33 / 37 lbf*
Водонепроницаемость	EN 1928	соответствует	-
Непрямое воздействие УФ-излучения	-	2 недели	-
Термостойкость	-	-40 / 80 °C	*-40 / 176 °F*
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	класс E	-
Сопротивление воздухопроницанию	EN 12114	< 0,03 m^3/(m^{2}h50Pa)	*< 0.002 cfm/ft^2 at 50Pa*
Паронепроницаемость:			
- после искусственного старения	EN 1296 / EN 1931	соответствует	-
- в присутствии щелочей	EN 1847 / EN 12311-2	соответствует	-
Теплопроводность (λ)	-	0,4 W/(m·K)	*0.23 BTU/h·ft·°F*
Удельная теплоемкость	-	1800 J/(kg·K)	-
Плотность	-	ок. 940 кг/м^3	*ок. 0.54 oz/in^3*
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 725000	*ок. 725 MNs/g*
Содержание VOC	-	0 %	-

[1] Средние значения, полученные при лабораторных испытаниях. Минимальные значения приведены в декларации характеристик.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

SEAL BAND
стр. 64

EASY BAND
стр. 68

HAMMER STAPLER 22
стр. 330

МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Благодаря ширине 3,2 м можно соединять барьерным слоем различные стены без дополнительной герметизации или резки мембраны.