


# ВУТУМ 750



## ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНАЯ ПОД ЧЕРЕПИЦУ



### СТРУКТУРА

#### верхний слой

нетканое полотно PP

#### компаунд

смесь битумная

#### армирование

полотно PL

#### компаунд

смесь битумная

#### нижний слой

нетканое полотно PP



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свойства	стандарт	значение	В брит. ед. изм. (USC)
Плотность	EN 1849-2	750 г/м <sup>2</sup>	2.46 oz/ft <sup>2</sup>
Толщина	EN 1849-2	0,8 мм	31 mil
Паропроницаемость (Sd)	EN 1931	38 м	0.092 US perm
Прочность на разрыв MD/CD	EN 12311-1	500 / 400 Н/50 мм	57 / 46 lb/in
Удлинение MD/CD	EN 12311-1	45 / 50 %	-
Сопrotивление на раздир стержнем гвоздя MD/CD	EN 12310-1	200 / 200 Н	45 / 45 lbf
Водонепроницаемость	EN 1928	класс W1	-
Термостойкость	-	-40 / 100 °C	-40 / 212 °F
Класс пожарной опасности	EN 13501-1	класс E	-
Сопrotивление воздухопроницанию	EN 12114	0 м <sup>3</sup> /(м <sup>2</sup> h50Pa)	0 cfm/ft <sup>2</sup> at 50Pa
Теплопроводность (λ)	-	0,2 W/(m·K)	0.12 BTU/h·ft·°F
Удельная теплоемкость	-	120 J/(kg·K)	-
Плотность	-	ок. 935 кг/м <sup>3</sup>	ок. 0.35 oz/in <sup>3</sup>
Коэффициент паронепроницаемости (μ)	-	ок. 47500	ок. 190 MNs/g
УФ-стабильность <sup>(1)</sup>	EN 13859-1/2	4 месяца	-
Воздействие атмосферных факторов <sup>(1)</sup>	-	3 недели	-
После искусственного старения:			
- Водонепроницаемость	EN 1297 / EN 1928	класс W1	-
- прочность на разрыв MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	450 / 350 Н/50 мм	51 / 40 lb/in
- удлинение	EN 1297 / EN 12311-1	35 / 40 %	-
Гибкость при низких температурах	EN 1109	-45 °C	-49 °F

<sup>(1)</sup> Для определения корреляции между результатами лабораторных испытаний и реальными условиями смотрите стр. 199.

Материал должен храниться в сухом закрытом помещении. Материал должен транспортироваться и храниться в рулонах в вертикальном положении.

### АРТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

АРТ. №	описание	кл. край	H	L	A	H	L	A	
			[м]	[м]	[м <sup>2</sup> ]	[ft]	[ft]	[ft <sup>2</sup> ]	
ВУТТТ750	ВУТУМ 750 ТТ	ТТ	1	40	40	3.3	131	431	20